

MILLEFILI®

BRATZ Nm 2/50 70%VI Viscose 30%PL Polyester

IMPIEGO : Ad un filo su macchina rettilinea finezza 14 / 16

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO : *Il lavaggio in lavatrice e successiva asciugatura in tumbler, possono modificare aspetto e "mano" del prodotto non lavato. Le istruzioni di lavaggio riportate, indicano i limiti entro i quali il filato mantiene le proprie caratteristiche. Per apporre le etichette nei capi finiti come suggerito, l' utilizzatore del filato dovrà prima effettuare i test necessari. Alcuni parametri potrebbero infatti variare a causa del punto maglia, finissaggio, stampa o altre operazioni che potrebbero dare origine a sostanziali modifiche strutturali. La stabilità dimensionale e l'aspetto del capo saranno ottimali solo in seguito al primo lavaggio in acqua con sapone neutro. **Per capi rigati a colori contrastanti, prima di procedere con la lavorazione dell'intero bagno, effettuare prove di lavaggio ad acqua con sapone neutro; mai lavare a secco.**

SIMBOLI DI LAVAGGIO :      
* per uniti rigati *

SOLIDITA' : In acqua a 40° C A secco Luce *
(valori medi) 3 / 4 3 / 4 4

* colore bianco ottico : valore medio solidità alla luce 3

Le solidità dei colori indicati al lavaggio a 40°C sono effettuate in conformità norme UNI EN 20105-1999-C06/ISO 105-A1S ("Degradation") e sono ottenuti eseguendo una media valori della ns. cartella; alcuni colori, specie se brillanti/profondi, raggiungono valori inferiori.

La venditrice non si assumerà nessuna responsabilità per contestazioni derivate da difettosità o incognite del prodotto, che comunque fossero già presenti nel filato campionato. E' quindi indispensabile che l'utilizzatore del filato esegua accurati test in fase di campionatura. Non si accettano reclami per quantitativi superiori a 5 Kg di filato smacchinato ed in nessun caso capi finiti e/o confezionati. Non si accetteranno reclami per filato riroccato dall'utilizzatore senza autorizzazione.

RACCOMANDAZIONI : Consigliamo l'utilizzo di questo articolo su macchine a 2 o più guidafile , per distribuire uniformemente l'effetto. Vista la sua particolare costruzione ed il processo di tintura utilizzato, uno scarto del 7 % deve essere considerato come ineliminabile e incluso nei costi di smacchinatura. Considerata la particolare natura del filato, si raccomanda di prestare particolare attenzione in fase di trattamento del capo per evitare un eccessivo infeltrimento o effetto pilling, a cui il filato è naturalmente soggetto considerata la sua particolare costruzione. Raccomandiamo di controllare attentamente i primi teli durante il processo di smacchinatura prima di procedere con la lavorazione dell'intero lotto e di interromperla immediatamente in caso di evidenti irregolarità del filato. A causa dell'effetto stretch, il filato subisce un assestamento dimensionale durante il lavaggio e la successiva asciugatura. Ciò rende indispensabile effettuare le dovute prove di lavaggio e stiro su un capo pilota al fine di verificarne i dati medi di rientro in modo da garantire la conformità alle taglie e all'aspetto desiderato questa operazione va necessariamente eseguita su ogni bagno ricevuto. **I colori riportati nella cartella possono variare con il tipo di articolo, sono quindi indicativi. Il primo bagno varrà come ratifica colore.**

Questo filato non contiene coloranti che possono liberare le ammine vietate nel decreto legislativo tedesco del 15 / 07 / 94

Questo filato è conforme agli standards contemplati dal regolamento REACH

KNITTING INSTRUCTIONS : At 1 ply on 14 / 16 gg flat bed machine.

CLEANING INSTRUCTIONS : *We do suggest to inside-out wash and dry garment in case of automatic machines, as the operation can modify the look and the touch of unwashed garment. Washing instructions above reported have to be considered as the limit to maintain yarn's characteristic. Customer has to proceed with all necessary tests before labelling garments as suggested. Some parameters may vary because of stitch, finishing, printing or any other procedure that may modify yarn's structure and of which mill won't be responsible. Garment dimensionality and look will be optimal only after the first washing with neutral soap. **For striped garments with strong and contrasting colours washing tests with neutral soap are necessary before proceeding with the whole lot; never dryclean.**

CARE LABEL INSTRUCTIONS :      
* per uniti rigati *

COLOUR FASTNESS : Washing at 40° C Dry Cleaning Light *
3 / 4 3 / 4 4

* Colour Optical White : average colour fastness to the Light 3

Color fastness values indicated for washing at 40°C are made in accordance with UNI EN 20105-1999-C06 / ISO 105-A1S and must be considered as an average for our shade card colors; some colors (expecially if bright or deep) might have lower results.

Mill will not take any responsibility for claim coming from defects of the product already appreciable on sample yarn, careful tests are so strongly necessary during this phase. Claims for amounts of yarn exceeding 5kg will not accepted, as well as any claim regarding finished and ready garments. It will not be possible to accept claims on yarn "rewound" by customer without authorization.

SPECIAL CARES : We recommend to use this yarn with 2 or more threadguides in order to obtain a more even effect. Due to the special yarn structure and the dyeing process used, a 7% of waste should be considered as unavoidable and figured in the knitting costs since the beginning. Considering the special construction of the yarn it is important to pay very much attention during the finishing to avoid felting or increasing of pilling.. It is very important to check the first knitted panels during the knitting process and before proceeding with the bulk production in order to stop it immediately in case of evident yarn defects. Because of the stretch effect of this quality (causing changes of the garments dimensions during the washing and following drying process) we strongly recommend to do washing and ironing tests on a sample garments to test shrinkage and to check the conformity to the required garments sizes and desired look on each single received lot.

Shades listed in the color card can vary depending on yarns constructions and content. First dye-lot will be considered as first and original color standard.

This quality does not contain dye-stuffs which could set free the amines listed in to the German decree dated 15 / 07 / 94

This yarn complys the REACH regulation quality standards